

# FISA TEHNICA

## CARAMIDA BCA

---

### 100x200x600 mm (D 0.5 BASIC)

**Dimensiuni:**

100x200x600 mm

**Proprietăți fizice:**

Densitate: 500 kg/m<sup>3</sup>

Rezistența la compresiune: 2.8 N/mm<sup>2</sup>

Conductivitate termică (lambda): 0.11 W/mk

Rezistența la foc: EI 90

Rezistența la zgomot aerian: 41

**Mod de utilizare:**

Conform regulilor specifice construcțiilor de zidarie cu rosturi subțiri

Căramizile se umezesc înainte de utilizare.

Mortarul trebuie să fie special pentru BCA, pentru rosturi subțiri

**Uscare:**

Peretele necesită uscare timp de minim o luna pe timp de vara înainte de o posibilă aplicare a finisajului.

**Utilizare:**

Pereți închidere multistrat

Pereți despărțitori și de compartimentare

**Atentionari:**

Nu depozitati pe pamant sau intr-un spatiu umed

---