

# FISA TEHNICA

## CARAMIDA DE ARGILA ARSA

---

### Dimensiuni (aproximative):

100x50x250 mm

### Proprietăți fizice:

Densitate: 1668 kg/m<sup>3</sup>

Rezistența la compresiune: 1.73 N/mm<sup>2</sup>

### Mod de utilizare:

Conform regulilor specifice construcțiilor de zidarie

Căramizile se umezesc înainte de utilizare.

Mortarul trebuie să fie din argila cu nisip și apă

Este posibil să se utilizeze mortar de var.

### Uscare:

Peretele nu necesită uscare înainte de o posibilă instalare de finisare.

### Utilizare:

Oferă reglarea masei termice și higrometrică.

Se pot utiliza ca umplutura la pereți cu structura din lemn, sau la orice alt tip de cadru cu rol structural

### Atentionari:

Nu depozitați pe pământ sau într-un spațiu umed

---